

Verlax Matt



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto sintetico opaco per esterni di qualità superiore dotato di una elevata copertura, perfetta distensione e pennellabilità, assenza assoluta di colature.

Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come finitura opaca per ferro, legno, muro, con eccellenti prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici.

2. COMPOSIZIONE

Resine gliceroftaliche pregiate, biossido di titanio, ossidi di ferro e/o pigmenti organici, siliconi antigraffio, silici opacizzanti additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' APPLICAZIONE Ferro nuovo

Asportare eventuale traccia di polvere, sgrassare con diluente nitro, applicare una mano di antiruggine CROMAR, applicare due o più mani di VERLAX MATT fino a copertura.

Ferro arrugginito

Asportare totalmente ogni traccia di ruggine, sgrassare con diluente nitro, applicare una mano di antiruggine CROMAR, ad essiccazione avvenuta applicare due o più mani di VERLAX MATT fino a copertura. In caso di effettiva difficoltà a rimuovere lo strato ruggine applicare una mano di convertitore di ruggine NOXIFER, lasciare agire per 24 h, dopodiché lavare abbondantemente con acqua per eliminare parti di NOXIFER non reagito, applicare una mano di antiruggine CROMAR, ad essiccazione avvenuta applicare due o più mani di VERLAX MATT fino a copertura.

Legno nuovo

Applicare una mano di fondo CROMARITE, ad essiccazione avvenuta carteggiare per eliminare qualche piccola imperfezione, se occorre stuccare, applicare due o più mani di VERLAX fino a copertura.

Muro

Applicare una mano di fondo CROMARITE, ad essiccazione avvenuta applicare due o più mani di VERLAX MATT fino a copertura.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,066 – 1,200 kg./Lt. (a seconda della tinta)

ASPETTO FILM: opaco 8 ± 2 gloss 60°

COLORI: tinte cartella + colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA': 150" – 175" Coppa Ford 4

RESA: 14-15 m²/Lt. per mano **DILUIZIONE:** 5 – 10% con acqua

CONFEZIONE: contenitori in litolatta da Lt. 16, Lt. 2,5 e Lt. 0,750

ESSICCAZIONE: 2-4 h fuori polvere, 48 h in profondità

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h **APPLICAZIONE:**

pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Verniciatura ferro

Applicazione a due mani di smalto a base di resine gliceroftaliche del tipo VERLAX MATT della SPIVER S.R.L., previa applicazione di una mano di antiruggine del tipo CROMAR della SPIVER S.R.L., su manufatti in ferro collocati sia all'interno che all'esterno. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

Verniciatura legno

Applicazione a due mani di smalto a base di resine gliceroftaliche del tipo VERLAX MATT della SPIVER S.R.L., previa applicazione di una mano di fondo del tipo CROMARITE della SPIVER S.R.L., su manufatti in legno collocati sia all'interno che all'esterno. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

Verniciatura muro

Applicazione a due mani di smalto a base di resine gliceroftaliche del tipo VERLAX MATT della SPIVER S.R.L., previa applicazione di una mano di fondo del tipo CROMARITE della SPIVER S.R.L., su pareti interne in gesso, in cemento, etc. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Verlax MATTSP 069. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti



Verlax Matt



dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Verlax MATTSP 069. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti
