TEKNOSYL PAINT

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO
Pittura murale per esterni a base di silicati indicato per la protezione e decorazione di nuovi e vecchi edifici. Le caratteristiche principali di TEKNOSYL PAINT sono le seguenti:

- Ottima adesione su tutti i tipi di supporti;
- Buon grado di traspirabilità ;
- Ottima idrorepellenza;
- Resistenza alle intemperie, alla luce e ai raggi UV .

TEKNOSYL PAINT trova grande impiego in strutture civili, industriali, stradali, in calcestruzzo dove è richiesta permeabilità al vapore, site sia all'interno che all'esterno.

2. COMPOSIZIONE
Silicati, microfiller calcarei, speciali extenders rinforzanti, ossidi di ferro e/o titanio speciali stabili agli U.V. e agli alcali, additivi.

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE
Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
Applicare una mano di SPIVERSIL PRIMER diluita in rapporto 1:1 in acqua; dopo 12 ore minimo applicare una prima mano come sottofondo di TEKNOSYL PAINT diluita con il 20% di acqua con rullo a pelo. Dopo 12 ore minimo applicare la seconda mano di TEKNOSYL PAINT con rullo a pelo con diluizione massimo dal 5% al 15% con acqua, in funzione del grado di riempimento desiderato.

4. DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1570 gr./lt +/- 5%
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DI VAPORE: sd = 0,0008 m, con spessore di 100 µm (UNI 7783/2).
PERMEABILITA ALL'ACQUA LIQUIDA: W = 0,27 Kg/m x h0,5 (UNI 10795)
PRESA DI SPORCO: DL <2,8 (UNI 7783/2).
ESSICCAZIONE: al tatto circa 2 ore a 20°C; in profondità : circa 24 ore a 20° C.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C .
APPLICAZIONE: Rullo di spugna, rullo a pelo, pennello o a spruzzo.
RESA: 2,5 – 3 m²/Lt (a due mani)
COLORE: Bianco.
TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.
CONFEZIONI: contenitori in polietilene da LT14
DILUIZIONE: 0-20% con acqua in base al tipo di lavorazione
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici
HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO
Decorazione Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con pittura ai silicati del tipo TEKNOSYL PAINT della Spiver s.r.l., a base silicati microfiller calcarei, speciali extenders rinforzanti, speciali ossidi di ferro e/o titanio stabili agli U.V. e agli alcali, additivi, previa applicazione di una mano primer di aggangio del tipo SPIVERSIL PRIMER della Spiver S.r.l., su intonaco di fondo regolarizzato con RASANTE-W04.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €……

N.B. I dati sopraripportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

ARTHE decorative line *Emotion with paint ...*

SPIVER s.r.l.
contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
www.spiver.it - info@spiver.it